

PT 1-for-all

PT 1-for-all

Imprimación negra para mejorar la adhesión de adhesivos/sellantes de poliuretano de aplicación directa al vidrio. Esta imprimación todo en uno es compatible con todos los poliuretanos de PMA/TOOLS.

Base: isocianato y disolvente

Zonas de aplicación

El uso de PT 1-for-all como imprimación resulta indispensable para PT 270 PLUS y otros adhesivos de PUR, para activar las propiedades de adhesión en la aplicación directa sobre el vidrio y cerámicas y proporcionar una óptima protección contras los rayos UV.

Para aplicaciones distintas a la adhesión de vidrio, se recomienda realizar pruebas preliminares de adherencia y compatibilidad.

Datos técnicos

Color	Negro
Viscosidad (copa DIN Ø4 mm, 100 ml) a 20 °C	11 to 14 segundos
Densidad a 20 °C	0.935 ± 0.05
Temperatura de trabajo	5 to 35 °C
Tiempo de formación de la piel a 23 °C/ 50% r. Lf	15 min *

* si la temperatura es inferior a 20 °C, se recomienda un tiempo de secado más largo.

Observación preliminar

Antes de la aplicación, es necesario leer la Hoja de Datos de Seguridad del Material para obtener información sobre las medidas de precaución y recomendaciones de seguridad. Además, con los productos químicos exentos de etiquetación obligatoria, hay que observar siempre las precauciones más importantes.

1. Pretratamiento de la superficie

Los sustratos que se van a pegar deben estar secos y libres de aceite, polvo, engrasante u otra contaminación. Las superficies contaminadas deben limpiarse previamente con una solución a base de disolvente. Dejar evaporar durante 5 minutos antes del siguiente paso.

2. Preparación

Antes del uso, agitar el bote de aluminio con energía durante al menos un minuto, para que la bola de mezclado se suelte. Esta bola de acero se suministra en el interior del envase para facilitar la mezcla.

3. Aplicación

El PT 1-for-all PLUS se aplica con aplicador. Se debe aplicar una capa fina y uniforme para obtener una película homogénea y opaca.

Cerrar herméticamente el envase inmediatamente después de su uso ya que es un producto muy sensible a la humedad.

Limitaciones

No utilizar si se observa un aumento de la viscosidad o una película curada sobre la superficie.

No aplicar sobre superficies congeladas.

No aplicar PT 1-for-all sobre el cordón de poliuretano recortado existente (sustitución del parabrisas).

No reutilizar el aplicador de fieltro.

No vuelva a sumergir el aplicador de fieltro en la botella (contaminación)

Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 °C a 25 °C.

Duración de almacenamiento: 12 meses en el envase original.

Los frascos de imprimación, una vez abiertos y cerrados, se deben utilizar durante el mes siguiente desde la apertura del frasco. Ese tiempo se reduce si el envase permanece abierto o no está bien cerrado, y más aún si la temperatura y la humedad son elevadas.

PT 1-for-all

Embalaje

Botes de aluminio de 250ml

Indicaciones sobre peligros / Recomendaciones de seguridad / Normativa sobre el transporte

véase la Hoja de Datos de Seguridad.

Esta Ficha Técnica sustituye a todas las ediciones anteriores.

Descargo de responsabilidad

Tenga en cuenta que:

Estas indicaciones, en particular las recomendaciones para el procesado y uso de nuestros productos, se basan en nuestros conocimientos y experiencia en condiciones normales de operación siempre que los productos se hayan almacenado y aplicado correctamente. Más allá de esto, estas indicaciones simplemente reproducen nuestros conocimientos en el momento de impresión de esta nota. Estamos continuamente tratando de mejorar nuestros productos, por lo que nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto y las instrucciones de procesado. Se aplicará la ficha técnica más reciente. Por tanto, en cada caso, el usuario debe comprobar si el producto es el adecuado para su propósito y asegurarse de antemano si se ha producido alguna modificación en las especificaciones del producto de PMA/TOOLS. Debido a variaciones en materiales, fondos y cambios en las condiciones de trabajo, no se garantizarán los resultados para un trabajo determinado y toda responsabilidad por estas instrucciones u otras instrucciones orales queda excluida. Además, se aplicarán nuestros Términos y Condiciones Generales de Negocio.

PMA/TOOLS AG

Siemensring 42
47877 Willich/Germany

Tel. +49 2154 922230
Fax +49 2154 922255

info@pma-tools.de
www.pma-tools.de